

ЦИЈАНОАКРИЛАТНИ ЛЕПКОВИ КемисКОЛ серија »В« (В 421 и В 422)

СВРХА УПОТРЕБЕ

- Лепљење полиетилена, полипропилена, силиконске гуме, поликарбоната, тефлона, плексигласа међусобно и у комбинацији са другим полимерима (АБС, чврсти ПВЦ, полиестер, поликарбонат ...), керамиком, феритима, исл.
- У комбинацији горе наведених материјала са металима примењују се лепкови серије »М«.

Брзи преглед разлика између серија:

- »Е« лепи гуму, ПВЦ, метал, керамику, кожу међусобно и у свим комбинацијама;
- »М« лепи метале међусобно и у комбинацијама са гумом, керамиком и ПВЦ;
- »Ф« је еластичан цијаноакрилатни лепак;
- **»В« лепи полиетилен, полипропилен, силиконску гуму, поликарбонате, тефлон, плексиглас.**

ТИПОВИ И

СВРХА УПОТРЕБЕ

В 421

В 422

Сврха употребе	В 421	В 422	
Смицајна чврстоћа (N/mm ²)	≥25	25	
Вискозност (20° С/Броокфиелд; mPas)	30	150	
Макс. отвор (mm)	0,05	0,10	
Отпорност на померање руком (с)	Ал-Ал	4	5
	Фе-Фе	20 – 45	50
	ПВЦ-ПВЦ	3-6	4-7
	гума-гума	1-2	1-3
Применом активатора Е	1	1	
Темп. отпорност споја (°C)	-60 до +120		
Сврха употребе	Лепљење ПА и ЕПДМ. У комбинацији са активатором В лепе се полиефени и силиконска гума.		

НАЧИН ПРИМЕНЕ

Површине морају бити чисте, одмашћене и суве! Препоручује се употреба КемисКОЛ одмашћивача. На површине од полетилен, полипропилен, силиконске гуме или тефлона применити КемисКОЛ активатор Б и сачекати, да растварач испари (2-3 минута). На друге врсте материјала не примењивати КемисКОЛ активатора Б. Лепак применити само на једну површину и спојити јаким притиском. Тврдоћу споја са отпорношћу на ручно потезање постиже кроз неколико секунди до неколико минута, што све зависи од врсте материјала који се лепи, а коначну чврстину достиже за 7 сати.

УПОЗОРЕЊЕ: Упркос чињеници, да нису токсични, посветите пажњу кад радите са цијаноакрилатним лепковима. Може се брзо догодити, да слепљују делове коже (прсте). Препоручљиво је употребити заштитне наочаре због могућег шприца лепка у очи! Код употребе у масовној производњи препоручује се локално одсисавање, јер паре лепака у већим концентрацијама делују надражујуће.

ПАКОВАЊА

10 g, 20 g, 50 g

СКЛАДИШТЕЊЕ И

Чувати на собној температури у оригинално затвореном паковању.

РОК УПОТРЕБЕ

У тим условима рок употребе је 12 месеци.