

НОВИ ЦИЈАНОАКРИЛАТНИ ЛЕПКОВИ

КЕМИСКОЛ F520

СВРХА УПОТРЕБЕ

- Лепљење еластичних веза, где је пожељан еластичан спој
- Лепак је еластичан и отпорнији од осталих серија цијаноакрилатних лепкова.

ТИПОВИ И

СВРХА УПОТРЕБЕ		F 520 - црни
Смицајна чврстоћа (N/mm ²)		25 - 30
Вискозност (20° C/ Броокфилд; mPas)		220
Отпорност на померање руком (с)	Ал-Ал	10 – 30
	Фе-Фе	65 – 80
	ПВЦ-ПВЦ	50 – 80
	гума-гума	10
Применом активатора Е		1-2
Темп. отпорност споја (° C)		-60 до +130
Сврха употребе		Еластичан цијаноакрилатни лепак за динамично и температурно јако оптерећене везе. Врло добри резултати при лепљењу метал-гума и метал-пластика.

ПАКОВАЊА

10 g, 20 g, 50 g

СКЛАДИШТЕЊЕ И

Чувати на собној температури у оригинално затвореном паковању.

РОК УПОТРЕБЕ

У тим условима рок употребе је 12 месеци.